

CIMSEC[®]
PROFI

GIPS-GRUNDIERUNG

GEBRAUCHSFERTIGE DISPERSIONS-EMULSION

- Verfestigt Oberfläche
- Gleicht Saugfähigkeit des Untergrundes aus
- Starke Senkung der Wasseraufnahme
- Wirkt feuchtigkeitsabweisend
- Wasserdampf diffusionsfähig
- Kontrollfarbe macht behandelte Flächen sichtbar



Inhaltsmenge

5 l, 1 l

Trockenzeit ca.

4h

Kontrollfarbe

gelb

Prüfzeugnis: TVFA – Technische Universität Wien

PRODUKTQUALITÄT:

Gebrauchsfertige, streichbare, dünnflüssige Dispersions-Grundierung mit Fluoreszenz-Indikator für Gipsuntergründe. Entspricht der Ö-NORM B2207. Dringt gut in den Untergrund ein und bildet keine Film. Kontrollfarbe gelb. Senkt die Wasseraufnahme von drucklos ablaufendem Wasser und gleicht die Saugfähigkeit des Untergrundes aus.

ANWENDUNGSBEREICH:

Streichbare, wässrige Grundierung zur Verfestigung von Gips-Untergründen auf denen Fliesen und Platten verlegt werden sollen:

- trockene Gipsbaustoffe
- Gipsputz
- Holzspanplatten P5 (V100g)
- Gas-/Porenbeton (Ytong)
- Gipsuntergründe mit Feuchtigkeitsbeanspruchung Gruppe W1 und W2 (lt. Ö-NORM B2207), wie z. B. Küche, Badezimmer (nicht im Spritzwasserbereich)
- Anhydrit-Estrichen (WC, Gänge, Stiegenhäuser,...)

Als Haftgrund vor dem Verfliesen auf gereinigten, entfetteten am Untergrund fest haftendem PVC-Belag.

Hinweis: Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3, wie z.B. Geschlossene Duschkabinen im Haushaltsbereich, Hotel- und Gastgewerbe empfehlen wir eine Feuchtigkeitsabdichtung mit Dichtflex oder 2-K Abdichtung.

Technische Daten

Bedarf pro m²:	ca. 100 g
Wartezeit bis zur Fliesenverlegung:	
Bei +20°C und 65 % Luftfeuchtigkeit:	ca. 24 Stunden
Bei +10°C und 65 % Luftfeuchtigkeit:	ca. 6 Stunden
Maximale Restfeuchtigkeit im Untergrund je nach Empfehlung des Herstellers.	
Bei Gipsbaustoffen (bis W2)	0,3 – 2 CM%



VERARBEITUNG:

Anstrichfläche von losen Staubteilen säubern. Mit breitem Pinsel (Malerbürste) einmal satt aufstreichen.

REINIGUNG:

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

LAGERUNG:

Original verschlossen, trocken, bei Temperaturen über +5°C (frostgeschützt) bis 2 Jahre haltbar.

Gebinde sehr gut verschließen und angebrochene Gebinde kurzfristig verarbeiten. Produktionscode ist Abfülldatum.

LIEFERFORM:

5 Liter Kanister, 1 Liter Kübel

ENTSORGUNGSHINWEISE:

Verpackung nur restentleert zur Wiederwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen.

Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

Die Abfallschlüsselnummern gemäß europäischen Abfallkatalog (EAK) können bei uns erfragt werden.

Restentleerte Gebinde, d.h. pinselrein, in das ARA-Sammelsystem geben.

PRODUKTSICHERHEIT:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Im gebundenen Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Hinweise: Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen EN- und Ö-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten.

Henkel Central Eastern Europe GmbH
1030 Wien, Erdbergstrasse 29
Tel.: +43-1 711 04-0, Fax: +43-1 711 04-2659
Internet: www.cimsec.at

