

VERFLIESEN. MIT SICHERHEIT.

FLIESEN KLEBER

S1 Flex Naturstein

Weiß

IDEAL FÜR
MARMOR,
GRANIT &
MOSAIK

INNEN &
AUSSEN




- Faserverstärkt mit "Fibre Force" – sicherer & flexibler Halt!
- Optimal für alle Natur- & Kunststeine, Marmor, Betonwerkstein und Cotto, alle Fliesenarten und Glasmosaik
- Schutz vor Ausblühungen – dank Trass-Zusatz
- Weißer Kleber – kein Durscheinen bei Glasmosaik und lichtdurchlässigen Natursteinplatten
- Für Terrassen sowie Wand- & Fußbodenheizung geeignet



LIEFERFORM: 20kg und 5kg Sack

Technische Daten	
Alle Angabewerte beziehen sich auf +23° C Temperatur und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.	
Schüttdichte	ca. 1,2 kg / dm ³
Mischungsverhältnis (Wasserbedarf)	ca. 6,2 – 6,6 Liter / 20 kg ca. 1,55 – 1,65 Liter / 5 kg
Reichweite bei Kammkelle mit Zahnung	4 x 4 x 4 mm: ca. 1,4 kg/m ² 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m ² 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,1 kg/m ²
Schichtstärke	max. 15 mm
Reifezeit (Rastzeit)	ca. 5 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	ca. 2,5 Stunden
Offene Zeit (Kleber aufgezogen)	ca. 30 Minuten
Korrigierzeit*	ca. 10 Minuten
Verfügbar nach*	ca. 24 Stunden
Voll belastbar nach*	ca. 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +25° C Luft- bzw. Baukörpertemperatur; niedrigere Temperaturen verlängern die Erhärtungszeit.
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +70° C (ausgehärtet)
Lagerfähigkeit	Original verschlossen, kühl und trocken ca. 12 Monate, Produktionscode ist Abfülldatum, Anbruchgebinde kurzfristig verarbeiten.

*abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes und Verlegematerials.



Reichweite ca. **10 m²**
Schichtstärke bis **15 mm**
Verfugen nach ca. **24 h**



IHRE VORTEILE MIT CIMSEC FLIESENKLEBER S1 FLEX NATURSTEIN:

1. Faserverstärkt mit "Fibre Force" für sicheren und flexiblen Halt der Fliesen
2. Schutz vor Ausblühungen bei Marmor und Naturstein dank Trass-Zusatz
3. Weißer Kleber – kein Durscheinen des Klebemörtels auch bei hellen Natursteinplatten und Glasmosaik
4. Optimal für alle Natur- & Kunststeine, Marmor, Betonwerkstein und Cotto, alle Fliesenarten und Glasmosaik
5. Hochflexibler S1-Kleber für den notwendigen Ausgleich thermischer Belastungen (Wand- & Fußbodenheizung, Terrasse)

Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos finden Sie unter
www.cimsec.at

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Fliesenverlegung von Wand- und Bodenbelägen im Innen und Außenbereich sowie für Reparatur- und Ausgleichsspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis ca. 10 mm. Als Kontaktschlämme bei der Mörtelbettverlegung einsetzbar (Mischungsverhältnis: ca. 7,6 Liter Wasser / 20kg Pulver).

MATERIALIEN

Für die Verlegung keramischer Fliesen und Platten (Formate bis 80x80cm) sowie für die Verlegung von Naturstein-, Marmor- und Kunststeinplatten unterschiedlicher Dicke:

- Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug
- Mosaik und Glasmosaik
- Cotto
- Betonwerksteinplatten
- Naturstein (z.B. Granit, Travertin, Sandstein, etc)
- Marmor
- Kunststeinplatten
- Extrudierte, sägeraue Hartschaumplatten
- Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten

UNTERGRÜNDE

CIMSEC FLIESENKLEBER S1 FLEX NATURSTEIN kann auf nachstehenden Untergründen eingesetzt werden:

- Kalk-Zement und Zementputz (mind. 14 Tage alt)
- Beton und Betonfertigteilen (mind. 3 Monate alt oder zu 85 % ausgeschwunden)
- Trockenen Gipsbaustoffen (zuvor mit CIMSEC GRUNDIERUNG oder TIEFENGRUND grundiert)
- Zementgebundenen Verbundestrichen (mind. 14 Tage alt)
- Schwimmenden oder gleitenden zementären Estrichen ohne Fußbodenheizung (mind. 28 Tage alt, Restfeuchte $\leq 2,5$ CM %)
- Gussasphalt (Güteklasse IP 70-GE 40, innen, ohne thermische Belastung, gesandet und mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Calciumsulfatestrichen ohne Fußbodenheizung (mechanisch angeschliffen, entstaubt) (Restfeuchte $\leq 0,5$ CM % und mit CIMSEC GRUNDIERUNG, TIEFENGRUND oder HAFTBRÜCKE grundiert bzw. mit CIMSEC 2-K ABDICHTUNG oder DICHTFLEX abgedichtet)

- Heizestrich mit eingebauter Warmwasserheizung (Restfeuchte bei Zementestrich $\leq 1,8$ CM %, bei Calciumsulfatestrich (mechanisch angeschliffen, entstaubt) $\leq 0,3$ CM %)
- Beheizten Wandflächen
- Festhaftenden Fliesen im Innenbereich (mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Dispersionsanstrichen (wasserbeständig, fest haftend, mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Verbundabdichtung (CIMSEC DICHTFLEX bzw. 2-K ABDICHTUNG)
- Porenbeton (mind. zu 85 % ausgeschwunden und mit CIMSEC GRUNDIERUNG, TIEFENGRUND oder HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Untergründen im Außenbereich (Terrassen, Balkone und Fassaden)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss bauüblich, schwindungsfrei, tragfähig, eben, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Vorhandene, nicht haftende Dispersionsanstriche sowie Öl- oder Leimfarbe und lose Putzteile sind mechanisch zu entfernen. Weder den Untergrund noch die zu verlegenden Fliesen und Platten vornässen. Zementgebundene, unebene Untergründe mit CIMSEC AUSGLEICHSMÖRTEL SCHNELL Plus oder CIMSEC NIVELLIERMASSE SCHNELL Plus ausgleichen. Gipsuntergründe mit CIMSEC GRUNDIERUNG oder CIMSEC TIEFENGRUND vorbehandeln.

Im Spritzwasserbereich (z.B. Badezimmer) ist eine Abdichtung mit CIMSEC DICHTFLEX oder CIMSEC 2-K ABDICHTUNG notwendig, im Außenbereich (z.B. Terrasse) mit CIMSEC 2-K ABDICHTUNG. Bei Fliesen-, Natur- und Kunststeinverlegung auf alten, am Untergrund fest haftenden, gut gereinigten, entfetteten Fliesen-, Natur- oder Kunststeinbelägen, sowie nicht thermisch belastetem Gussasphalt im Innenbereich, ist eine Kontaktschicht mit CIMSEC HAFTBRÜCKE oder CIMSEC 2-K ABDICHTUNG flächendeckend aufzubringen.

VERARBEITUNG

20 kg Inhalt in ca 6,2 – 6,6 Liter klarem Wasser per Hand oder Rührwerk (max. 600 Uprn) klumpen- und knollenfrei anrühren. Den Mörtel nach einer Rastzeit von ca. 5 Minuten nochmals durchmischen. Zuerst mit der glatten Seite der Kammkelle fest auf den Untergrund aufspachteln. Anschließend mit der gezahnten Seite der Kammkelle unter einem Anstellwinkel von ca. 60° durchkämmen. Innerhalb von ca. 30 Minuten Fliesen einschieben, sodass die Kleberstege zerdrückt werden. Immer im frischen Mörtelbett arbeiten. Die Fliesen sind noch ca. 5 - 10 Minuten korrigierbar (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und des Verlegematerials). Der Fliesenkleber ist ca. 2,5 Stunden verarbeitbar. Den aus den Fugen herausgedrückten Mörtel vor dem Erhärten entfernen. Frische Mörtelreste sind mit Wasser zu entfernen, ausgehärtetes Material nur mehr mechanisch. Verfügen frühestens nach 24 Stunden vornehmen.

HINWEISE

Werkzeuge sind sofort nach dem Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Wegen möglicher Fleckenbildung sind Mörtelverschmutzungen auf Fliesenabschlusschienen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Fenster, Türen) sofort mit reinem Wasser zu entfernen. Aktuelle Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend des Untergrundes und Verlegematerials sind unbedingt zu beachten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CIMSEC Fachberater. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen.

PRODUKTSICHERHEIT

Chromatreduziert. Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 17 01 06 Beton
Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Abfall nach ÖNORM S 2100: Schlüsselnummer 91206

VERTRIEB UND TECHNISCHE BERATUNG

Henkel Central Eastern Europe GmbH, 1030 Wien, Erdbergstraße 29
Tel.: +43 - 1 / 711 04 / 0, www.cimsec.at