

VERFLIESEN. MIT SICHERHEIT.

FLIESEN KLEBER S2 SUPER FLEX



- Innen und außen
- Optimal für Wand- und Fußbodenheizung, Terrasse, Balkon und Loggia
- S2 – höchste Flexibilität für kritische Einsatzbereiche
- Für alle Fliesen- und Plattenformate
- Weiß- für alle Fliesenarten, auch Glasmosaik
- Mit Trass-Zusatz für Naturstein, Betonwerkstein, Cotto
- Staubreduziert – bis zu 90% weniger Staub
- Mit „Fibre Force“-Technologie




LIEFERFORM: 20kg und 5 kg Sack

Technische Daten

Alle Angabewerte beziehen sich auf +20° C Temperatur und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Schüttdichte	ca 0,98 kg / dm ³
Mischungsverhältnis (Wasserbedarf)	Wand: ca. 4,6 Liter / 20 kg Boden: ca 5,2 Liter / 20kg
Reichweite bei Kammkelle mit Zahnung	6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m ² 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m ² 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m ²
Schichtstärke	max. 10 mm
Reifezeit (Rastzeit)	ca. 5 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	ca. 3 Stunden
Offene Zeit (Kleber aufgezogen)	ca. 30 Minuten
Korrigierzeit*	ca. 15 Minuten
Verfugbar nach*	ca. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +30° C Luft- bzw. Baukörpertemperatur; niedrigere Temperaturen verlängern die Erhärtungszeit.
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +70° C (ausgehärtet)
Lagerfähigkeit	Original verschlossen, kühl und trocken ca.12 Monate, Produktionscode ist Abfülldatum, Anbruchgebinde kurzfristig verarbeiten.

*abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes und Verlegematerials.



Reichweite ca. **8 m²**
Schichtstärke bis **10 mm**
Verfugen nach ca. **12 h**



IHRE VORTEILE MIT CIMSEC FLIESENKLEBER S2 SUPER FLEX:

Der S2-Flexkleber für alle kritischen Einsatzbereiche!

1. Mit „Fibre Force“-Technologie: faserverstärkter Klebemörtel für sicheren und flexiblen Halt der Fliesen
2. S2-Hochleistungskleber – Für extremste Belastungen
3. Hochflexibel – Für den notwendigen thermischen Ausgleich
4. Trass-Zusatz – Schützt vor Ausblühungen bei Marmor und Naturstein
5. Weißer Kleber – Ideal für Glasmosaik, helle Natursteinplatten und dunkle Fliesen
6. Für alle Fliesenarten – Auch großformatige Fliesen und Platten
7. Staubreduziert – bis zu 90% weniger Staub

Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos finden Sie unter
www.cimsec.at

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Verlegung von Fliesen und Naturstein auf Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich sowie für Reparatur- und Ausgleichsspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis ca. 10 mm.

MATERIALIEN

Für die Verlegung keramischer Fliesen und Platten und Naturstein unterschiedlicher Dicke:

- Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug
- Keramisches Mosaik und Glasmosaik
- Cotto
- Betonwerksteinplatten
- Naturstein
- Marmor
- Kunststeinplatten
- Extrudierte, sägeraue Hartschaumplatten
- Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten

UNTERGRÜNDE

CIMSEC FLIESENKLEBER S2 SUPER FLEX kann auf nachstehenden Untergründen eingesetzt werden:

- Kalk-Zement und Zementputz (mind. 14 Tage alt)
- Beton und Betonfertigteile (mind. 3 Monate alt oder zu 85 % ausgeschwunden)
- Trockenem Gipsbaustoffen (zuvor mit CIMSEC GRUNDIERUNG grundiert)
- Zementgebundenen Verbundestrichen (mind. 14 Tage alt)
- Schwimmenden oder gleitenden Zementestrichen ohne Fußbodenheizung (Restfeuchte $\leq 2,0$ CM-%)
- Gussasphalt (innen, ohne thermische Belastung, gesandet und mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Calciumsulfatestrichen ohne Fußbodenheizung (Restfeuchte $\leq 0,5$ CM-% und mit CIMSEC GRUNDIERUNG oder HAFTBRÜCKE grundiert bzw. mit CIMSEC 2-K ABDICHTUNG oder DICHTFLEX abgedichtet)
- Heizestrich mit eingebauter Warmwasserheizung (Restfeuchte bei Zementestrich $\leq 1,8$ CM-%, bei Calciumsulfatestrich $\leq 0,3$ CM-%)
- Beheizten Wandflächen

- Festhaftenden Fliesen im Innenbereich (mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Dispersionsanstrichen (wasserbeständig, fest haftend, mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Verbundabdichtung (CIMSEC DICHTFLEX bzw. 2-K ABDICHTUNG)
- Porenbeton (mit CIMSEC GRUNDIERUNG oder HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Untergründen im Außenbereich (Terrassen, Balkone und Fassaden)

UNTERGRUNDOVORBEREITUNG

Der Untergrund muss bauüblich, schwindungsfrei, tragfähig, eben, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Vorhandene, nicht haftende Dispersionsanstriche sowie Öl- oder Leimfarbe und lose Putzteile sind mechanisch zu entfernen. Weder den Untergrund noch die zu verlegenden Fliesen und Platten vornässen. Zementgebundene, unebene Untergründe mit CIMSEC AUSGLEICHSMÖRTEL SCHNELL Plus oder CIMSEC NIVELLIERMASSE SCHNELL Plus ausgleichen. Gipsuntergründe mit CIMSEC GRUNDIERUNG vorbehandeln. Im Innenbereich (z.B. Badezimmer) ist eine Verbundabdichtung mit CIMSEC DICHTFLEX oder CIMSEC 2-K ABDICHTUNG notwendig, im Außenbereich (z.B. Terrasse) nur mit CIMSEC 2-K ABDICHTUNG.

Bei Fliesen-, Natur- und Kunststeinverlegung auf alten, am Untergrund fest haftenden, gut gereinigten, entfetteten Fliesen-, Natur- oder Kunststeinbelägen, sowie nicht thermisch belastetem Gussasphalt im Innenbereich, ist eine Kontaktschicht mit CIMSEC HAFTBRÜCKE oder CIMSEC 2-K ABDICHTUNG flächendeckend aufzubringen.

VERARBEITUNG

20 kg Inhalt in klarem Wasser (4,6 bis 5,2 Liter) per Hand oder Rührwerk (max. 600 Uprn) klumpen- und knollenfrei anrühren. Den Mörtel nach einer Rastzeit von ca. 5 Minuten nochmals durchmischen. Zuerst mit der glatten Seite der Kammkelle fest auf den Untergrund aufspachteln. Anschließend mit der gezahnten Seite der Kammkelle unter einem Anstellwinkel von ca. 60° durchkämmen. Innerhalb von ca. 30 Minuten Fliesen einschieben, sodass die Kleberstege zerdrückt werden. Immer im frischen Mörtelbett arbeiten. Die Fliesen sind noch ca. 15 Minuten korrigierbar (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und des Verlegematerials). Der Fliesenkleber ist ca. 3 Stunden verarbeitbar. Den aus den Fugen herausgedrückten Mörtel vor dem Erhärten entfernen. Frische Mörtelreste sind mit Wasser zu entfernen, ausgehärtetes Material nur mehr mechanisch. Verfugungen frühestens nach 12 Stunden vornehmen.

HINWEISE

Werkzeuge sind sofort nach dem Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Wegen möglicher Fleckenbildung sind Mörtelverschmutzungen auf Fliesenabschlusschienen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Fenster, Türen) sofort mit reinem Wasser zu entfernen. Aktuelle Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend des Untergrundes und Verlegematerials sind unbedingt zu beachten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CIMSEC Fachberater. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen.

PRODUKTSICHERHEIT

Chromatreduziert. Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 17 01 01 Beton
Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Abfall nach ÖNORM S 2100: Schlüsselnummer 91206

VERTRIEB UND TECHNISCHE BERATUNG

Henkel Central Eastern Europe GmbH, 1030 Wien, Erdbergstraße 29
Tel.: +43 - 1 / 711 04 / 0, www.cimsec.at